№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по документу
1	Внешний вид	по п.7.2 СТО	Однородная прозрачная
		45305665-002-2018	жидкость без видимых
			посторонних включений
2	Плотность при 20 °C, кг/м³, не более	по ГОСТ 3900	895,0
3	Индекс вязкости, не менее	по ГОСТ 25374	94
4	Вязкость кинематическая при 40 °C,	по ГОСТ 33	
	$MM^2/c$		61,20-74,80
5	Температура вспышки в открытом	по ГОСТ 4333	
	тигле, °С, не ниже		220
6	Температура застывания, °С, не	по ГОСТ 20287	минус 20
	выше		·
7	Кислотное число, мг КОН на 1г	по ГОСТ 11362	
	масла, не более		1,0
8	Массовая доля сульфатной золы, %,	по ГОСТ 12417	0,2
	не более		Ź
9	Массовая доля цинка, %, не менее	по ГОСТ 13538	0,04
10	Массовая доля воды, %, не более	по ГОСТ 2477	следы
11	Массовая доля механических	по ГОСТ 6370	
	примесей, %, не более	п.7.3 СТО	отсутствие
		45305665-002-2018	
12	Класс чистоты, не выше	по ГОСТ 17216	10 (основной)
			8 (по требованию)
13	Испытание на коррозию медных	по ГОСТ 32329	
	пластинок, баллы		1в
14	Склонность к пенообразованию/:	<b>πο ΓΟCT ISO 6247</b>	
	стабильность пены, см <sup>3</sup> , не более:		
	при 24 °C		50/5
	при 94 °C		50/5
	при 24 °C(после испытания при 94 °C)		50/5
15	Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ,	по ГОСТ 20284	
	не более		3,0