

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по документу
1	Вязкость кинематическая мм ² /с (сСт) при 40 °С, не менее	по ГОСТ 33	9
2	Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °С не ниже	по ГОСТ 4333	140
3	Температура застывания, °С, не выше	по ГОСТ 20287	минус 45
4	Массовая доля механических примесей, %, не более	по ГОСТ 6370	отсутствие
5	Содержание воды, ppm, не более	по ГОСТ Р 54281 (процедура А)	200
6	Зольность, %, не более	по ГОСТ 1461	0,2
7	Стабильность против окисления: массовая доля осадка после окисления, %, не более	по ГОСТ 981-75 и п. 5.2 ТУ	0,05
8	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	по ГОСТ 20284	2,5
9	Испытание на коррозию	по ГОСТ 2917 и п. 5.4 ТУ	выдерживает
10	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	по ГОСТ 6307	отсутствие
11	Изменение веса резины марки УИМ -1 ЕТР № 01-65 после воздействия в течение 72 часов при 80°С, %	по ГОСТ 9.030 (метод А)	2-9
12	Плотность, г/см ³ , не более при 20 °С при 15°С	по ГОСТ 3900 (пункт 1) ГОСТ Р 51059	0,865 0,869

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО Экспериментальный завод "Нефтехим"