№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по документу
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	По ГОСТ 33	15,5-16,5
2	Индекс вязкости, не менее	По ГОСТ 25371	85
3*	Зольность сульфатная, %, в пределах	По ГОСТ 12417	0,6-1,0
4	Щелочное число, мг КОН/г, не менее	По ГОСТ 11362	4,00
5*	Моющее свойство по ПЗВ, баллы, не более	по ГОСТ 5726	1
6*	Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более	по ГОСТ 20502, метод А, вариант 2	5
7*	Массовая доля механических примесей, %, не более	по ГОСТ 6370 и п. 4.2 ГОСТ 8581-78 с изм.1-11	0,015
8	Массовая доля воды, %, не более	по ГОСТ 2477	следы
9	Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже	По ГОСТ 4333	210
10	Температура застывания, °С, не выше	По ГОСТ 20287	-25
11	Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более	По ГОСТ 20284	7,0
12	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	По ГОСТ 3900	0,905

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО Экспериментальный завод "Нефтехим"